

**Název výrobku:**

Arstyl® stropní, soklové lišty, pilastry, rozety, dekorační prvky.

**Vlastnosti materiálu:** tvrdá, žlutá polyuretanová pěna s vysokou hustotou, šetrné k životnímu prostředí. Vodě odolný materiál, 100% recyklovatelný. Technika výroby zaručuje přesnou reprodukci motivu. Šikmé plochy a frézované pro lepší přilnavost lepidla.

**Hustota:**

ARSTYL® WALL PANELS, PILASTRY, DEKORAČNÍ PRVKY 250 kg/m<sup>3</sup>

ARSTYL® LIŠTY 200 kg/m<sup>3</sup>

ARSTYL® ROZETY 160 kg/m<sup>3</sup>

**Povrchová tvrdost:**

ARSTYL® WALL PANELS, PILASTRY, DEKORAČNÍ PRVKY ≈ 30

ARSTYL® LIŠTY ≈ 25

ARSTYL® ROZETY ≈ 22

**Tepelná odolnost:** max. +70°C.

**Rozměry:** délka lišt: ±2 m (+/- 5mm)

Rozety: do 965 mm (průměr)

Délka pilastrů: 2020 mm

**Absorpce vody:** ≈ 0,33%/objem c (vyvarujte se přímého kontaktu s vodou).

**Zpracování odpadu:** lišty, dekorační prvky, rozety můžou být recyklovány v souladu s místními úředními předpisy.

**Tepelná a hydrometrická dilatace:** Testy ukázaly, že se tento materiál chová podobně, jako dřevo tzn., že vlivem teploty a vlhkosti může měnit svůj tvar a vlastnosti. Jsou doporučena stejná opatření pro jeho použití. Dodržování montážních postupů i při lepení, skladovacích požadavků je důležité pro udržení kvality a životnosti výrobku.

**Třída hořlavosti:**

ARSTYL® LIŠTY :

B-s2, d0 EN 13501-1:2007, Ve stavu konečného použití, viz zpráva č.18817D – A

Ostatní produkty : E

**ARSTYL lišty : Z1, Z10, Z13, Z15, Z16, Z18, Z19, Z30, Z31, Z32, Z1220, Z1240 - k dispozici ve flexibilní verzi.**

**APLIKACE**

**Montážní a skladovací podmínky:** Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být produkt instalován a skladován dle podmínek, které vyžaduje konečné užití. Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo vlhkou plochu a následné vysoušení, např. horkovzdušnou pistolí.

**Podklad:** Vhodný povrch k montáži: vnitřní zdi nebo tapeta, omítka. Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, odmaštěný a rovný. Nerovnosti je třeba odstranit. Při instalaci produktů na specifický povrch se, prosím, obraťte na naše technické/obchodní oddělení.

**Lepidla a spoje:** ADEFIX® 310 ml - lepidlo na NMC lišty. Optimální tloušťka naneseného lepidla je 1mm. Naneste lepidlo Adefix 310 ml na lepicí plochu. Na spoje použijte: Adefix PLUS 290 ml. Nepoužívejte při teplotě pod 5°C a nad 30°C nebo při přímém slunečním záření. Doporučené lepidla u lišt s menším rozměrem - výška profilu pod 100 mm – Adefix® 310 ml. Doporučené lepidla u lišt s větším rozměrem - výška profilu nad 100 mm - Adefix® PLUS 290 ml.

#### **Lepidla a spoje:**

Čisticí prostředek pro ADEFIX® (před vytvrzením): je voda. Čisticí prostředek pro ADEFIX® PLUS 290 ml (před vytvrzením): terpentýn. Po vytvrzení: mechanicky očistit houbičkou nebo hadříkem.

**Vlastnosti povrchu:** ARSTYL® jsou přetíratelné všemi barvami, díky svrchní tovární vrstvě, kromě silikonových výrobků.

#### **Zvláštní pokyny:**

**Nařízení týkající se toxických látek:** ARSTYL® polyuretanové výrobky se neřadí mezi velmi toxické ani mezi toxické, ale dle předpisů se řadí mezi nebezpečné látky.

**Ochrana životního prostředí:** Všechny výrobky značky ARSTYL® jsou vyrobeny bez uhlovodíků, výroba respektuje životní prostředí.

#### **Důležité poznámky:**

Tyto prvky mají výhradně dekorativní funkci a nemají žádnou konstrukční funkci; nejsou navrženy tak, aby odolávaly zatížení, a měly by být odděleny pružnými spárami od prvků, u nichž lze očekávat přenos napětí nebo pohyb. Fyzikální vlastnosti výrobků a podkladových ploch způsobují odlišné přirozené koeficienty roztažnosti, což vede k tomu, že se spára a lepidlo posouvají, takže spára může být viditelná. Tato skutečnost nepředstavuje důvod k reklamaci. Je třeba s výrobky zacházet opatrně. Nadměrný tlak může výrobek poškodit nebo způsobit jeho prasknutí, což může vést k vymrštění úlomků. Rozměry našich výrobků podléhají výrobním tolerancím  $\pm 5\%$  na výšku a šířku,  $\pm 5$  mm na délku.

**Příslušenství:** HDPS-PU pilky, řezačky na lišty MITRE BOX VARIO, MITRE BOX AD, nebo TOOL BOX VARIO.



MITRE BOX VARIO



MITRE BOX AD



TOOL BOX VARIO