

WALLSTYL®

Název výrobku:

WALLSTYL® stropní, podlahové, soklové lišty

Vlastnosti materiálu: bílý extrudovaný polystyrén o vysoké hustotě, jemný bez pórů. Homogenní pěna. Matný bílý akrylový základ. Vodě odolný materiál, 100% recyklovatelný.

Hustota materiálu:

Podlahové lišty: cca 375 kg/m³.

Lišty na stěnu: cca 300 kg/m³.

Stropní lišty: cca 220 kg/m³.

Povrch: velmi hladký povrch se začištěnými konci.

Povrch určený k aplikaci lepidla: sešikmený a frézovaný povrch pro snadnější montáž a lepší přilnavost lepidla.

Rozměry: délka lišt: ±2 m.

Tvrdost povrchu: ≈ 30 Shore – stropní lišty, ≈ 45 Shore – soklové lišty, ≈ 50 Shore – podlahové lišty A DIN 53505/ISO 868.

Tepelná odolnost: max. +70°C. Odolné lišty vůči nárazům.

Absorpce vody: ≈ 36%/objem c. Lišty vhodné do koupelen, SPA.

Zpracování odpadu: lišta může být recyklována v souladu s místními úředními předpisy.

APLIKACE

Montážní a skladovací podmínky:

Pro zajištění nejlepšího výsledku musí být produkt upevněn a skladován dle podmínek, které vyžaduje konečné užití. Nedoporučuje se montáž na mokrou nebo vlhkou plochu a následné vysoušení, např. horkovzdušnou pistolí.

Podklad:

Vhodný povrch k montáži: vnitřní zdi nebo tapeta, omítka. Povrch musí být čistý, suchý, zbavený nečistot, odmaštěný a rovný. Nerovnosti je třeba odstranit. Při instalaci produkt na specifický povrch se, prosím, obraťte na naše technické/obchodní oddělení.

Skladování:

Požadovaná teplota skladování + 10 ° C <+ 25 ° C. Relativní vlhkost 45% až 65%. Chránit před sluncem a vlhkostí.

Lepidla a spoje:

Naneste větší vrstvu lepidla ADEFIX® na lištu buď pistolí, nebo špachtlí. Poté umístěte dekorativní prvek na příslušný podklad a přitlačte. Otřete zbytek lepidla špachtlí nebo navlhčenou houbičkou (viz instalační pokyny). Pokud je potřeba, tak prvek podepřete. Šířka spojů: mezi jednotlivými profily cca 2-3mm. Teplota při aplikaci: +5°C až +35°C. Prvky čistěte pouze čistou vodou.

Vlastnosti povrchu lišty:

WALLSTYL® lišty můžete bez problému přetříť jinou barvou bez rozpouštědel, nebo vodou ředitelnými barvami. Vhodné vrchní nátěry zahrnují emulze nebo barvy na bázi vody, akrylové barvy. Nesmí se používat vápenné nátěry, silikátové barvy, silikonové pryskyřice barvy a smíšené produkty. Lišty čistěte pouze čistou vodou.

Doporučené lepidla ADEFIX® 310 ml na lepení lišt a tmelení.

ADEFIX® PLUS 290 ml se doporučuje pro lepení spojů, protože je po zaschnutí pružné, nebo při lepení velkých lišt, protože má silnou přilnavost.

U lišt s menším rozměrem - výška profilu do 100 mm: doporučujeme na lepení použít ADEFIX 310 ml.

U lišt s větším rozměrem - výška profilu nad 100 mm:

doporučujeme na lepení použít lepidlo Adefix® PLUS 290 ml je silnější.

Zvláštní pokyny

Nařízení týkající se toxických látek:

WALLSTYL® polystyrénové výrobky se neřadí mezi velmi toxické ani mezi toxické, ale dle předpisů se řadí mezi nebezpečné látky.

Důležité poznámky:

Tyto prvky mají výhradně dekorativní charakter a nemají žádnou konstrukční funkci; nejsou navrženy tak, aby odolávaly zatížení, a měly by být pomocí pružných spár odděleny od prvků, které by mohly přenášet napětí nebo pohyby.

Fyzikální vlastnosti výrobků a podkladových ploch způsobují rozdílné přirozené koeficienty roztažnosti, což vede k pohybu spáry a lepidla, takže spára může být viditelná. Tato skutečnost nepředstavuje důvod k reklamaci.

Je třeba s výrobky zacházet opatrně.

Nadměrný tlak může výrobek poškodit nebo způsobit

jeho prasknutí, což může vést k odletování úlomků. Rozměry našich výrobků podléhají výrobním tolerancím $\pm 5\%$ na výšku a šířku, ± 5 mm na délku.

Tento technický list byl vypracován v souladu s aktuálním stavem našich znalostí.

Vyhrazujeme si právo provádět změny bez předchozího oznámení.

Není-li písemně dohodnuto jinak, jsou naše studie, popisy, upozornění, doporučení či jiné technické dokumenty týkající se funkčnosti, chování nebo výkonu zboží, poskytovány pouze jako orientační informace v souladu s obvyklým používáním zboží za běžných podmínek použití, provozu a klimatických podmínek (v mírných evropských oblastech) nebo za podmínek, které nám zákazníci písemně sdělili.

S výjimkou případů podvodu nebo hrubé nedbalosti z naší strany z těchto studií, doporučení a dalších technických dokumentů, nevyplyvá žádná naše odpovědnost. Je na zákazníkovi, aby ověřil, zda jsou vhodné pro zamýšlené použití.